



## LIME PRIMER (Fondo Uniforcalse)

### POLYVALENTE MINERALE HECHTLAAG MET LICHTE KORREL (0.10, 0.25 of 0.50 mm)

#### OMSCHRIJVING

LIME PRIMER is een ademende hechtlaag voor onstabiele of synthetische ondergronden. Het product bevat alleen natuurlijke, pure en kwaliteitsvolle producten: vette kalk, natuurlijke zandadditieven en kwarts.

LIME PRIMER regelt de absorptie van de drager. Het is zeer doorlaatbaar voor waterdamp. Het product kan worden afgewerkt met minerale verftypes, en/of fijne mortels.

LIME PRIMER is alkalibestendig.

#### TOEPASSINGSGBIED

LIME PRIMER is bijzonder geschikt als onderlaag voor muurvlakken in bestaande gebouwen, bijvoorbeeld bij restauraties. Het product kan worden aangebracht op vlakke en ruwe bepleisteringen, bestaande verflagen, poreuze stenen en elk type van metselwerk op voorwaarde dat deze perfect droog is.

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijk gewicht	1500 gr/lit +-20
Fysische toestand	vloeibaar
Bindmiddel	vette kalk
pH	12,5
Droging (bij 25°C en 65% RV)	>60 minuten overschilderbaar na 6-8 uren volledige reactie en uitdroging na 8-10 dagen
Korrelgrootte	0.10, 0.25 en 0.50 mm
Indicatief verbruik	200 g/m <sup>2</sup> (0.10mm) 250 g/m <sup>2</sup> (0.25mm) 350 g/m <sup>2</sup> (0.50mm)
Verdunning	klaar voor gebruik
Kleur	wit
Maximum gehalte VOS	< 30 g/l (richtlijn 2004/42/CE – CAT A/g – BA)

#### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet droog, vlak, gereinigd, stof- en vetvrij zijn. In geval van oude verflagen moeten de loshangende delen worden verwijderd. Indien bepaalde zones moeten worden bijgewerkt, is het aangeraden om producten op basis van kalk te gebruiken.



## **VERWERKING**

LIME PRIMER is een kant- en klaar product, maar kan eventueel bijkomend worden verdund met 5% water. Het wordt in één laag aangebracht met de borstel of met de rol. Indien een volgende laag gewenst is, dan moet de eerste laag eerst volledig droog zijn.

## **VERPAKKING EN OPSLAG**

Verkrijgbaar in emmers van recycleerbaar plastic van 5 en 25 kg.  
Opslag in koele en droge ruimtes, afgeschermd van vorst en zon.  
Tenminste houdbaar gedurende 12 maanden (met gesloten verpakking).

## **OPMERKING**

Onderhavige fiche annuleert en vervangt alle vorige.  
De bovenvermelde gegevens en eigenschappen zijn gebaseerd op onze studies en ervaringen. Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld in de algemene zin, daar de toepassingsmiddelen of het gebruik van de producten in regel buiten onze controle vallen. In alle gevallen raden wij aan om bij het aanbrengen van onze producten rekening te houden met de aard en de omstandigheden van de te behandelen ondergrond of de geschiktheid van het product na te gaan op een staal. In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze technische dienst.