

Silicaatgrondering

1-160x

1. Beschrijving:

Ecotec Silicaatgrondering is een kleurloos gronderings- en verdunningsmiddel, als basis voor sterk absorberende ondergronden. Deze silicaatgrondering kan als verdunningsmiddel voor de silicaatmuurverf gebruikt worden en eveneens als afwerklaag voor alle minerale pleisters. Hierdoor kan vocht niet indringen en kunnen vuil- en stofdeeltjes zich minder goed hechten, waardoor de pleister of verf langer zijn oorspronkelijk uiterlijk behoudt. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

2. Inhoud: 5L Art. Nr. 1-1602

3. Verbruik: 200 ml/m² - circa 5 m²/L

4. Kleur: Kleurloos

5. Verdunningsmiddel = Water

6. Droogtijd: Naargelang de temperatuur en de luchtvochtigheid: na 1u stofdroog. Na minimum 12u wachttijd overschilderbaar met silicaatmuurverf.

7. Waar te gebruiken:

Ecotec Silicaatgrondering dient ter versteviging van poreuze, sterk absorberende, zanderige ondergronden, zoals o.a. minerale pleisters, bakstenen en voegen. Is steeds de basislaag om verder met Ecotec Silicaatverf (1-170x) te werken. Kan binnenshuis eveneens dienen om poreuze ondergronden te fixeren.

8. Eigenschappen:

Ecotec silicaatgrondering is dampdoorlatend en regelt de vochtigheid.

9. Verwerking:

Vorbereitung:

Buitenshuis enkel aanbrengen op minerale ondergronden. Oude verfresten of wateroplosbare kalkverven moeten volledig verwijderd worden. Desnoods eerst zandstralen. Alle omgevingsoppervlakken zoals glas, metaal, hout, klinkers, pvc dienen afgeplakt te worden. Spatten met veel water afwassen.

9.1 Verwerking:

Ecotec silicaatgrondering met een borstel inwrijven. De ondergrond dient droog, proper, vet- en olievrij te zijn. Niet gebruiken in direct zonlicht. Bij moeilijke ondergronden wordt er geadviseerd eerst een teststrook te behandelen.

9.2 Verwerkingstemperatuur = Minimum 8°C.

10. Materiaal:

Goede verwerking met rol, borstel of kwast. Na gebruik met lauw water en zeep reinigen.

11. Stockeren:

Koel en droog, maar wel vorstvrij. Reeds geopende verpakking zeer goed sluiten. Ongeopend minstens 6 maanden houdbaar.

12. Samenstelling: Water, gestabiliseerde waterglas, styrolstabilisator. VOS-gehalte: 0,5 gr./L ; Cat h-WG Grenswaarden VOS vanaf 01-01-2010 : 30Gr./L

13. Veiligheidsvoorschriften

EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. **P262:** Contact met de ogen, de huid of kleding vermijden. **P305/351/338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; indien mogelijk: contactlenzen verwijderen; blijven spoelen.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. De technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast kan gebruikt worden op de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec-producten worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in de Benelux door:

Ecotec Natural Paints

info@ecotec-naturalpaints.be

www.ecotec-naturalpaints.be

Versie 06-2016